

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Parche Modificado Chapco® Patch

2. FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 Calle South Frontenac
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800-552-6225 Oficina
chapco - adhesive.com

3. DESCRIPCIÓN

Patch de Chapco® es un compuesto a base de cemento, de alta calidad y un rendimiento excepcional que permite la aplicación sobre irregularidades. El alisado y el nivelado de irregularidades desde un espesor muy fino hasta ½" (12 mm). Se asienta rápidamente para instalar la mayoría de los recubrimientos para pisos en apenas 30 minutos. Este producto tiene una fuerza de adherencia superior. Para la mayoría de las aplicaciones, no es necesario el uso del puente adherente. Es excelente para usar con la mayoría de los sustratos y ofrece una superficie adecuada para incluso los recubrimientos para pisos más exigentes, como loseta de compuesto de vinilo (Vinyl Composition Tile, VCT) o vinilo de revestimiento, entre otros.

Características del producto

- Grosor muy fino de hasta ½" (12 mm)
- Fijación sumamente rápida: instale los pisos después de 30 a 45 minutos.
- Modificado con látex.
- Excepcional capacidad para ser trabajado con llana.
- Se puede aplicar sobre madera, concreto y la mayoría de los materiales usados hoy en día.
- Fórmula de auto-secado.

Embalaje

Bolsas plásticas de 25 lb (11.34 kg)

* Póngase en contacto con Superficies para mayor información.

Espesor	3mm	6mm	12mm
Cobertura promedio saco de 11.34 Kg	2.4-2.7m ²	1.2-1.3m ²	0.6-0.7m ²

Sustratos recomendados

Cuando se preparan adecuadamente, los sustratos apropiados incluyen:

- Concreto y placas de base de cemento
- Terrazo de concreto, azulejos cerámicos, bloques para pavimento y ladrillo
- Madera contrachapada de grado para exteriores, C-C (rellena) o superior
- Recubrimientos de losetas de compuesto de vinilo (VCT), piso resiliente texturizado: deben estar bien adheridos a un sustrato aprobado y ser de una sola capa.
- Residuo adhesivo (excepto adhesivo pegajoso o sensible a la presión)
- Sustratos de yeso: resistencia mínima de la unión a la tracción de 5,06 Kg/cm²

Preparación del sustrato

Antes de la aplicación, asegúrese de que todas las superficies estén estructuralmente enteras, secas y sin restos de aceite, grasa, polvo o pintura floja o descascarada, selladores, acabados de piso, compuestos de curado o cualquier contaminante que pudiera inhibir o impedir una adherencia sólida. Los sustratos de concreto y cementicios deben estar completamente curados y libres de toda presión hidrostática e humedad excesiva. NO cubra las juntas de control o expansión existentes de la construcción.

Almacenamiento

Almacene en un área seca y fresca, lejos de la luz solar directa. Después de abrir, elimine todo el aire del recipiente y ajústelo bien al cerrar. Vida útil Máximo de 3 años desde la fecha de fabricación en su envase plástico cerrado. En el caso del envase resistente a la humedad es de un año.

Limitaciones

Para uso en interiores únicamente. No debe usar el producto donde haya presión hidrostática o humedad excesiva. No se lo debe usar como superficie de desgaste ni para emparchar sobre concreto sellado, aserrín prensado templado, paneles prensados, pisos de tabillas de madera, pisos muy acolchados o pisos unidos perimetralmente. No aplique el producto cuando la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C)

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Mezclado

Mezcle solamente la cantidad de Patch que alcance a utilizar en un período de 15 a 20 minutos. USE DE INMEDIATO después de mezclar. Agregue lentamente la bolsa del producto en 3-3½ cuartos de galón (2.8-3.3 L) de agua limpia y fría mientras mezcla a baja velocidad (sin exceder las 300 rpm para impedir que entre aire). Para cantidades más pequeñas, utilice una proporción de mezcla de 3 partes de polvo por una parte de agua. Mezcle bien para lograr una consistencia suave, sin grumos.

Curado

Patch tiene una fórmula de secado ultra rápido y puede soportar el tráfico peatonal y la instalación de la mayoría de los materiales de recubrimiento para pisos en apenas 30 minutos y hasta 45 minutos, dependiendo del grosor y del sustrato. Patch debe protegerse en las condiciones climáticas calurosas, secas o ventosas para evitar la pérdida rápida de agua.

Limpieza

Mientras el material esté fresco, lávese las manos y lave las herramientas y el equipo con agua jabonosa tibia.

Patch Chapco®	
Estado Físico	Polvo Seco
Color	Gris
Fuerza de Compresión (ASTM C-109)	295 kg/cm ²
Tiempo Abierto	10 a 15 minutos
Instalación de Revestimientos	45 minutos
Vida Útil	Bolsa plástica cerrada: 3 años Bolsa resistente humedad cerrada: 1 año
Almacenamiento	En lugar fresco, seco. No exponer a la luz del sol

5. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Para encontrar un distribuidor en su área, por favor póngase en contacto con Superficies Perú:

página web: www.superficies.pe

6. GARANTÍA

H.B. Fuller Construction Products Inc. a través de Superficies Perú ofrece una garantía limitada para este producto cuando se instala de acuerdo a las instrucciones de H.B. Fuller Construction Products Inc.

7. MANTENIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA

La información está disponible a través de la página web: www.superficies.pe

