



1 . NOMBRE DEL PRODUCTO

Autonivelante (SLU) Chapco® 350 Contractor Grade

2 . FABRICANTE

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1105 Calle South Frontenac
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800-552-6225 Oficina
www.chapco-adhesive.com

3 . DESCRIPCIÓN

Chapco 350 Contractor Grade es un producto auto-nivelante a base de cemento bombeable/vertible, diseñado para su uso en una variedad de sustratos. La superficie resultante es lisa e ideal para la instalación de todo tipo de revestimiento de suelo, incluyendo alfombras, porcelanatos o piedras naturales, vinílicos, pisos laminados y maderas (útese únicamente para uso interior seco).

Nota: Todas las superficies se deben imprimir con el primer o puente adherente Chapco® MP Multipropósito antes de instalar Chapco® 350 Contractor Grade.

Características del producto

- Tecnología de aluminato de calcio para desarrollo rápido de fuerza.
- Propiedades de flujo superiores, permite instalación con bomba.
- Se puede utilizar directamente sobre hormigón fresco [$< 95\%$ HR o $0,07\text{ kg/m}^2$ por 24 horas]
- Transitable en 4-6 horas.
- Pisos se puede instalar en 3-5 días.
- Aplicación en grosores desde 1.6 mm a 25mm.
- Aporta a proyectos con puntos LEED.
- 1 año de garantía.

Embalaje

50 bolsa de plástico libras (22.67 kg)

* Póngase en contacto con Superficies Ltda. para mayor información.

Performance	Test	Resultados
28 días fuerza compresión	ASTM C-109	281,23Kg/cm ²
28 días fuerza flexión	ASTM C-580	49,22 Kg/cm ²
Fuerza unión (concreto)	ASTM D-3931	21,09 Kg/cm ²
Encogimiento 28 días	ASTM C-531 (MODIFICADO)	0,025-0,045%
Tiempo trabajo	N/A	15-20 minutos
Dureza para tránsito	N/A	4-6 horas
Instalación de pisos	N/A	3 días piedras 5 días otro tipo
Rango ideal de depresión	N/A	27,9-30,4 cm

Sustratos recomendados

- Concreto.
- Cerámica o porcelanatos.
- Cemento o epoxi terrazo.

Almacenamiento / conservación

Almacene en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa. Vida útil máxima de 1 año desde la fecha de fabricación en envase cerrado.

Limitaciones

Sólo para uso interior. No aplicar cuando la temperatura es menor a 10°C. No debe utilizarse en condiciones de humedad excesiva [$>95\%$ de humedad relativa ($0,07\text{ kg/m}^2$) por 24 horas]. No aplique sobre suelos con tablonces de madera, tableros duros templados (por ejemplo, Masonite), tableros de partículas o contrachapado lauan. No utilizar como superficie de uso.

4 . INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Todas las superficies deben estar estructuralmente firmes y libres de cualquier contaminante que puedan impedir la adherencia , como el aceite, grasa, polvo , pintura suelta o descascarada, ceras, etc. Las superficies deben ser preparadas con Primer MP Multi-Propósito de Chapco® antes de la instalación de auto-nivelante Chapco® 350 Contractor Grade. La temperatura del sustrato debe ser mayor a 6°C durante la aplicación y la temperatura del aire debe estar por encima de los 10°C. El auto-nivelante Chapco® 350 Contractor Grade (SLU) puede ser instalado sobre concreto "verde", con un máximo de 95 %HR o presión de agua de $0,07\text{ kg/m}^2$ por 24 horas. Este producto se puede utilizar con la mayoría de los equipos de bombeo, por favor consulte a Superficies Ltda. para más información sobre los equipos adecuados para este producto.

Espesor	3mm	6mm	12mm	24mm
Cobertura promedio saco de 22,7 Kg	4,4-5m ²	2,2-2,6m ²	1,3m ²	0,65m ²

5 . DISPONIBILIDAD Y COSTO

Para encontrar un distribuidor en su área, por favor póngase en contacto con la empresa Superficies Perú:
página web: www.superficies.pe

6 . GARANTÍA

H.B. Fuller Construction Products Inc. a través de Superficies Perú ofrece una garantía limitada para este producto cuando se instala de acuerdo a las instrucciones de H.B. Fuller Construction Products Inc.

7 . MANTENIMIENTO

ASISTENCIA TÉCNICA

La información técnica está disponible comunicándose directamente a través de la página web :
www.superficies.pe

