

	Estándar	Resultado
Tamaño		
Esesar		2mm (0.08")
Capa de Desgaste		0.3mm (12mil)
Garantía	Comercial Residencial	10 años* 12 años*
Orilla Biselada		No
Estándares	ASTM F1700	
Clasificación	ASTM F1700	Clase III Tipo B
Reacción al Fuego	ASTM E648-06	Clase 1
Prueba de Flamabilidad	FF 170 Aprobación Federal	Aprobada
Resistencia al derrape	ASTM C1028	Cumple requerimientos ADA Seco 0.67 Mojado 0.64
Resistencia al manchado	ASTM F925	Aprobada
Desgaste ante la luz	ASTM F1515	Aprobada $\Delta E = 1.3$
Resistencia a la Abrasión	ASTM D3884	42,000 Ciclos
Estabilidad Dimensional	ASTM F2199	Aprobada +0.012"/pie lineal
Carga Electrostática	ASTM F970	2,000 PSI
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobada
Adhesivo		K-91A K-87WS K-91P (HMT) Karndeán Epóxica
Reciclaje		Apto

Código de producto	Tamaño(mm)
ST5, ST10, T74, T84, T86, T89, T90, T99, T101	12" x 12" (305 x 305)
ST11, ST12, ST13, ST14	12" x 18" (305 x 457)



Karndeán Designflooring

Teléfono: 888-266-4343

Email: info@karndeán.com



www.karndeán.com

KD0939USA

