



	Estándar	Resultado
Tamaño		
Material		PVC
Espesor		2.5mm (3/32")
Capa de Desgaste		0.5mm (20mil)
Garantía	Comercial Residencial	10 años* 15 años*
Orilla Biselada		No
Estándares	ASTM F1700	
Clasificación	ASTM F1700	Clase III Tipo B
Reacción al Fuego	ASTM E648-06	Clase I
Prueba de Flamabilidad	FF 1-70 Aprobación Federal	Aprobada
Resistencia al derrape	ASTM C1028	Cumple requerimientos ADA Seco 0.66 Mojado 0.67
Resistencia al manchado	ASTM F925	Aprobada
Desgaste ante la luz	ASTM F1515	Aprobada $\Delta E = 5.0$
Resistencia a la Abrasión	ASTM D3884	124,000 Ciclos
Estabilidad Dimensional	ASTM F2199	Pass -0.004"/pie/lineal
Carga Electrostática	ASTM F970	2,000 PSI
Flexibilidad	ASTM F137	Aprobada
Adhesivo		K-91A K-87WS K-91P (HMT) Karndean Epóxica
Reciclaje		Apto

Código de producto	Tamaño	Empaque
WP411, WP413, WP414, WP415, WP416, WP417	48" x 9" (1219 x 228mm)	12 tabletas/ 3.34 m ²
WP311, WP312, WP313, WP315, WP316, WP317, WP318, WP321, WP322, WP324, WP325	36" x 6" (915 x 152mm)	24 tabletas/ 3.34 m ²
WP511, WP513, WP515, WP516, WP517	36" x 4" (915 x 102mm)	36 tabletas/ 3.34 m ²

Manufactured to



*Sujeto a los condiciones, por favor visite nuestro sitio web. La ficha técnica completa se encuentra disponible en nuestro sitio web.

Karndean Designflooring
Teléfono: 888-266-4343
Email: info@karndean.com



www.karndean.com

KD0114USA

Opus
Inspired by Wood

